


LB-KNAUF GARANCIA RAGASZTÓ	
HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK	Cikkszám: 617211
<p>HABARCSTÍPUS: Az LB-KNAUF Garancia ragasztó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLET: Az LB-KNAUF Garancia ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljakatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. Az LB-KNAUF Garancia ragasztót olyan külső, belső téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentős terhelések lépnek fel (pl. nagy forgalmú belső terek, áruházak, ipari üzemek). Cementkötésű forgácsolp burkolásához nem alkalmazható!</p> <p>FELDOLGOZÁS: Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Garancia ragasztó felhordását megelőző műveletek Az LB-KNAUF Garancia ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Az LB-KNAUF Garancia ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt LB-KNAUF Mélyalapozóval vagy LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozóval kezelni kell. A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egséges a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni. Az LB-KNAUF Garancia ragasztó tervezett felhordása előtt a falfelületet a falazat nedvességtartalmától függően kell előnedvesíteni. A csempé vagy járólap hátoldalán található szennyeződéseket nedves szivaccsal távolítsuk el!</p> <p>Az LB-KNAUF Garancia ragasztó feldolgozása A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott LB-KNAUF Garancia ragasztót – az építkezés helyszínén – keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépbbe fogott keverőszárral vagy – kis mennyiségek esetén – kézzel végezzük. Három térfogatrészt száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrészt víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító, spachtli) történik. A rétegvastagság 2–5 mm. Ügyeljünk arra, hogy a csempé és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa! A ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után – legkorábban három nap múlva – szabad elvégezni.</p> <p>ÉME: A-850-3/1991</p>	<p>MŰSZAKI ADATOK</p> <p>Max. szemcse: 0,6 mm</p> <p>Nyomószilárdság: > 20 N/mm² Tapadási szilárdság: > 0,5 N/mm² Hajlítási szilárdság: > 3 N/mm²</p> <p>Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²</p> <p>Rétegvastagság: 2–5 mm Keverővíz: kb. 0,25 l/kg Keverési idő min.: 3 perc Bedolgozási idő: 2 óra</p> <p>Csomagolás 25 kg-os papírzsákokban 1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.</p> <p>Raktározás Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.</p>
LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723	
TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555	
LB-KNAUF GARANCIA RAGASZTÓ /001. 2004.03.30.	