


LB-KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ																			
HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK																			
<p>HABARCSTÍPUS: Az LB-KNAUF Bázis ragasztó (fagyálló) gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLET: Az LB-KNAUF Bázis ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement- vagy gipszkötésű aljzatok járőfelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. Az LB-KNAUF Bázis ragasztót kizárólag olyan külső-, belső téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozások nem lépnek fel. Cementkötésű forgácsoló burkolásához nem alkalmazható!</p> <p>FELDOLGOZÁS: Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelőző műveletek Az LB-KNAUF Bázis ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb részeit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt LB-KNAUF Mélyalapozóval vagy LB-Knauf Esztrich- és önterülőalapozóval kezelni kell. A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni. Az LB-KNAUF Bázis ragasztó tervezett felhordása előtt a falfelületet – a falazat nedvességtartalmától függően – kell előnedvesíteni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsuk el!</p> <p>Az LB-KNAUF Bázis ragasztó feldolgozása A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott LB-KNAUF Bázis ragasztót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverést fúrógéppel fogott keverőszárral vagy – kis mennyiségek esetén – kézzel végezzük. Három térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Bázis ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító,) történik. A rétegvastagság 2–5 mm. Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa! A ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után – legkorábban három nap múlva – szabad elvégezni.</p> <p>ÉME: A-850-3/1991</p>	<p>Cikkszám: 617011</p> <p>MŰSZAKI ADATOK</p> <table> <tr> <td>Max. szemcse:</td><td>0,6 mm</td></tr> <tr> <td>Nyomószilárdság:</td><td>> 10 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Tapadószilárdság :</td><td>> 0,5 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Hajlítószilárdság:</td><td>> 3 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Anyagszükséglet:</td><td>3–6 kg/m²</td></tr> <tr> <td>Rétegvastagság:</td><td>2–5 mm</td></tr> <tr> <td>Keverővíz:</td><td>kb. 0,25 l/kg</td></tr> <tr> <td>Keverési idő:</td><td>min. 3 perc</td></tr> <tr> <td>Bedolgozási idő:</td><td>2 óra</td></tr> </table> <p>Csomagolás 25 kg-os papírzsákokban 1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.</p> <p>Raktározás Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.</p>	Max. szemcse:	0,6 mm	Nyomószilárdság:	> 10 N/mm ²	Tapadószilárdság :	> 0,5 N/mm ²	Hajlítószilárdság:	> 3 N/mm ²	Anyagszükséglet:	3–6 kg/m ²	Rétegvastagság:	2–5 mm	Keverővíz:	kb. 0,25 l/kg	Keverési idő:	min. 3 perc	Bedolgozási idő:	2 óra
Max. szemcse:	0,6 mm																		
Nyomószilárdság:	> 10 N/mm ²																		
Tapadószilárdság :	> 0,5 N/mm ²																		
Hajlítószilárdság:	> 3 N/mm ²																		
Anyagszükséglet:	3–6 kg/m ²																		
Rétegvastagság:	2–5 mm																		
Keverővíz:	kb. 0,25 l/kg																		
Keverési idő:	min. 3 perc																		
Bedolgozási idő:	2 óra																		
LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723																			
TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555																			
LB-KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ /001. 2004.03.30.																			